仁捷塑胶
电话:18681139818

Surlyn® PC100

离聚物

DuPont Packaging & Industrial Polymers

产品说明

Surlyn® PC-100 is available for use in injection molding equipment designed to process polyethylene and ethylene copolymer type resins.

总体

材料状态	• 已商用：当前有效		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 南美洲	• 欧洲 • 亚太地区
性能特点	• 共聚物		
机构评级	• FDA 21 CFR 177.1330		
形式	• 颗粒料		
加工方法	• 注射成型		

物理性能	额定值 单位制	测试方法
比重	0.950 g/cm³	ASTM D792 ISO 1183
熔流率 (190°C/2.16 kg)	0.90 g/10 min	ASTM D1238 ISO 1133

热性能	额定值 单位制	测试方法
维卡软化温度	45.0 °C	ISO 306/120 ASTM D1525 [2]
熔融温度	88.0 °C	ASTM D3418 ISO 3146

注射	额定值 单位制
加工（熔体）温度	160 到 260 °C

备注

[1] 一般属性：这些不能被视为规格。

[2] 标准 B (120°C/h)

Copyright 东莞仁捷塑胶原料有限公司 版权所有
网址：http://www.rjplastics.com 电话：13509239386 Email:tjh@rjplastics.com